CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	**ALLOY COPPER**
FORMAT:	**120x120**
ÉPAISSEUR(mm):	**10.7**
DATE:	**10/05/2023**
CODE:	**071.120.0287.10476**
GROUPE:	**GROUPER Bla UNE-EN 14411 Annexé G / SASO ISO 13006:2018 Annexé G**
TYPE DE TUILE:	**GL**
PIECE DE FINITION:	**ALTO BRIILO SEMIPULIDO**
FAMILLE:	**ALTO BRILLO SEMIPULIDO**
NOMBRE DE GRAPHIQUES:	

	TEST		VALEUR
	UNE-EN ISO 10545-2	CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	**SATISFAIT À LA NORME**
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORPTION D'EAU	**<= 0,5 %**
N/mm²	**UNE-EN ISO 10545-4**	RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE	**1600-2400 N**
		RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION	**35-45 N/mm2**
mm³	**UNE-EN ISO 10545-6**	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (MM3)	**NON APPLICABLE**
	UNE-EN ISO 10545-7	RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE	**-**
tc°	**UNE-EN ISO 10545-8**	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	**<7,0 x 10-6 ºC-1**
tc°	**UNE-EN ISO 10545-9**	RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	**RÉSISTE**
	UNE-EN ISO 10545-11	RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	**RÉSISTE**
	UNE-EN ISO 10545-12	RÉSISTANCE AU GEL	**RÉSISTE**
	UNE-EN ISO 10545-13	CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L	**A**
		CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L	**A**
		CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%	**SATISFAIT Ã€ LA NORME**
		CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L	**SATISFAIT Ã€ LA NORME**
		CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L	**SATISFAIT Ã€ LA NORME**
	UNE-EN ISO 10545-14	RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE	**5**
		RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL	**5**
		RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE	**5**

PAMESA CERAMICA COMPACTTO, S.L.U. R.M. de Castellón de la Plana. Hoja CS-43377 Tomo 1820 Libro 1380 Folio 209 Inscripción 3, N.I.F. ESB01907286

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

	TEST		VALEUR
	UNE 41901:2017 EX	CLASSEMENT DES SOLS SELON LEUR GLISSANCE (PENDULUM)	-
	DIN 51130	ANGLE CRITIQUE DE GLISSANCE (RAMPE)	-
	DIN 51097	ANGLE CRITIQUE GLISSANCE. ZONES HUMIDES EN PIEDS NUS	-
	BS7976 (PTV) WET	CLASSEMENT SELON LES VALEURS DES ESSAIS AU PENDULE (PTV) WET	-
	ANSI A326.3	COEFFICIENT DYNAMIQUE DE FRICTION (DCOF) DES SOLS RIGIDES	-

TEST		VALOR UPEC
UPEC	CLASSEMENT UPEC	-

Déclaration de Conformité CE:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
PAMESA CERÁMICA